

00.00.0 **Buitenschrijnwerk uit polyvinylchloride (PVC) 06-01-2017** **Deceuninck ZENDOW#NEO PREMIUM**

Omschrijving :

De Deceuninck raamprofielen zijn zo ontworpen, dat zij kunnen samengesteld worden tot compleet geassembleerde, thermisch en akoestisch isolerende kunststof ramen, leverbaar met dubbele of drievoudige beglazing, met waterdorpel en diverse muuraansluitingsmogelijkheden.

Meerdere soorten ramen kunnen worden samengesteld: naar binnen opendraaiend, vaste ramen, draaikipramen en alle mogelijke combinaties hiervan.

Het systeem is samengesteld uit meerdere kamers, zodat condenswaterafvoer aanwezig is. De betere thermische prestaties worden voor de kaderprofielen bekomen door middel van thermische versterkingen uit gerecycleerd kunststof, en voor de vleugelprofielen door middel van versterkingen met lange structurele glasvezels. De basisprofielen hebben een nominale diepte van 70 mm en de halfverdekt opliggende vleugelprofielen hebben een nominale diepte van 82mm om een nog esthetischer uitzicht te bekomen. De water- en luchtdichtheid van het raam wordt verzekerd door een dubbele elastische aanslagdichting.

Het volledige profielsysteem is voor 100% re(no)cycleerbaar door de profielleverancier.

ZENDOW#NEO PREMIUM

De *Zendow#Neo Premium*-serie is opgebouwd uit een hoogwaardig en uitgebreid gamma raamprofielen voor nieuwbouw en renovatie. Deze serie staat garant voor een nog betere thermische en akoestische isolatie, optimale water- en winddichtheid en verhoogde veiligheid.

De Uf-waarde voor de combinatie van PVC-raamprofielen met thermische versterking uit gerecycleerd kunststof voor de kaderprofielen en voor de vleugelprofielen met versterking uit continue structurele glasvezels bedraagt maximaal 1,12 W/m²K volgens NBN EN ISO 10077-1 of EN ISO 10077-2.

De Uf-waarde voor de combinatie van PVC-raamprofielen met thermische versterking uit gerecycleerd kunststof voor de kaderprofielen en voor de vleugelprofielen met versterking uit continue structurele glasvezels bedraagt maximaal 0,98 W/m²K volgens NBN EN ISO 12412-2.

De grondstof voor de extrusie en de veredeling van de profielen enerzijds en het raamsysteem anderzijds voldoen perfect aan de gestelde eisen bepaald door tal van keuringsinstituten. Wie wil uitblinken met een speciale vormgeving kan een keuze maken uit diverse profielcombinaties.

ZENDOW#NEO PREMIUM met VERSMALDE VLEUGELMAKELAAR

Exclusief voor dubbel opendraaiende ramen wordt gebruik gemaakt van een versmalde vleugelmakelaar die versterkt is met continue en structurele glasvezels. Dit profiel vervult terzelfdertijd de functie van makelaar en vleugelprofiel.

Aan de binnenzijde wordt een decoratieve afwerkingslijst geplaatst zodat een symmetrisch zicht bekomen wordt. De kruk bevindt zich in het midden van deze afwerkingslijst.

Het systeem voorziet in de nodige afwerkingsprofielen en spuitstukken voor een perfecte afwerking.

De grondstof voor de extrusie en de veredeling van de profielen enerzijds en het raamsysteem anderzijds voldoen perfect aan de gestelde eisen bepaald door tal van keuringsinstituten.

Algemeen :

De opgegeven maten zijn ruwbouwmaten en dienen door de uitvoerder gecontroleerd en opgemeten, bijgaande tekeningen dienen gevolgd, afwijkingen dienen vooraf aan de opdrachtgever of de architect ter goedkeuring voorgelegd. Alle profielen zijn afkomstig van dezelfde profielleverancier.

Materiaal :

Grondstof

De ramen worden gefabriceerd uit geëxtrudeerde holle profielen in hoogslagvast niet geplastificeerd PVC. De Ca-Zn gestabiliseerde PVC grondstof moet de begunstigde zijn van een technische goedkeuring met certificaat uitgegeven door de BUtgb of EUtgb. De compounding gebeurt onder certificaat ISO 9001.

De PVC grondstof heeft een elasticiteitsmodulus van meer dan 2520 N/mm² en een Vicat-verwekingstemperatuur van meer dan 77°C volgens de kwalificaties van de BUtgb en de STS 52.3 'buitenschrijnwerken in PVC'. Ten gunste van de kleurenstabiliteit dient de grondstof ≥ 4 delen per honderd TiO₂ (titaandioxide) te bevatten.

Profielen

De extrusie gebeurt onder certificaat ISO 9001.

De kaderprofielen bestaan uit minstens 5 kamers met ontwateringskamer of decompressiekamer gelegen aan de

buitenzijde van het profiel en een versterkingskamer gelegen in het midden van het profiel. De overige kamers zijn isolatiekamers en zorgen aan de binnenzijde eveneens voor een extra wand voor de bevestiging van scharnieren. De vleugelprofielen bestaan uit minstens 6 kamers met ontwateringskamer of decompressiekamer gelegen aan de buitenzijde van het profiel. **De continue structurele glasvezels bevinden zich in de binnen- en buitenwand en verzekeren de inertie van het vleugelprofiel en maken zo inwendige versterkingen onnodig.** De overige kamers zijn isolatiekamers en zorgen aan de binnenzijde eveneens voor een extra wand voor de bevestiging van scharnieren. In het profielsysteem is recycleaat van PVC verwerkt. Voor verdere gegevens en vereisten, zie uitvoering – drainage en decompressie.

ZENDOW#NEO PREMIUM

Het profielsysteem is begunstigde van een goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 3043)**. De buitenkaders worden vervaardigd met de standaard raamprofielen met als hoofdafmetingen $\pm 64 \times 70$ mm. De vleugels worden vervaardigd met halfverdekt opliggende raamprofielen met als hoofdafmetingen $\pm 72 \times 82$ mm. Waar mogelijk en wenselijk, en indien de functionaliteit en een sterkteberekening dit toelaten, dient gebruik gemaakt te worden van profielen met een kleinere sectie met als hoofdafmetingen maximum 54×70 mm voor de buitenkader. Dit laat toe om een slanker raam, een grotere glasoppervlakte en een betere globale thermische performantie te verkrijgen. De sponning van de kaderprofielen is verdeeld in 2 zones door een nokje. Het nokje verdeelt de sponning in een zone die vlak is, waar de sluitplaten van het beslag geplaatst worden en die een rechtstreekse vastzetting van het raam toelaat. En een afgeschuinde zone onder 5° aan de buitenzijde van de hoofdprofielen die een efficiënte afwatering verzekert. Het nokje bemoeilijkt bij een inbraakpoging het bereiken van de sluitplaten. De glassponningslippen/aanslaglippen van de hoofdprofielen worden gekenmerkt door een afronding **van radius 8 mm en een afschuining van 5° gemeten loodrecht op het beglazingsvlak.**

ZENDOW#NEO PREMIUM met VERSMALDE VLEUGELMAKELAAR

Het profielsysteem is begunstigde van een goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 3043)**. Voor dubbel opendraaiende ramen wordt gebruik gemaakt van een vleugelmakelaar **die versterkt is met continue structurele glasvezels.** Dit profiel vervult de functie van makelaar en vleugelprofiel waardoor een uiterst slanke, symmetrische sectie tot ± 116 mm kan bekomen worden, indien de functionaliteit en een sterkteberekening dit toelaten. Aan de binnenzijde wordt een decoratieve afwerklijst geplaatst zodat een symmetrisch zicht bekomen wordt. De kruk bevindt zich in het midden van deze afwerklijst. Het systeem voorziet in de nodige afwerkingsprofielen en spuitstukken voor een perfecte afwerking.

Kleuren

IN DE MASSA GEKLEURD (Mass Colour), WIT

De profielen zijn integraal verkeerswit benaderend RAL 9016 gekleurd in de massa. De grondstof is begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg H866)**.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 3/4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt. In dit kader dient de grondstof over ≥ 4 delen per honderd TiO_2 te beschikken.

IN DE MASSA GEKLEURD (Mass Colour), CREME WIT

De profielen zijn integraal crème wit benaderend RAL 9001 gekleurd in de massa. De grondstof is begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg H866)**.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 3/4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt. In dit kader dient de grondstof over ≥ 4 delen per honderd TiO_2 te beschikken.

IN DE MASSA GEKLEURD (Mass Colour), GRIJS

De profielen zijn integraal grijs benaderend RAL 7035 gekleurd in de massa. De grondstof is begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg H866)**.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 3/4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt. In dit kader dient de grondstof over ≥ 4 delen per honderd TiO_2 te beschikken.

FOLIES – STANDAARD FOLIES - Natuurlijke houtstructuren (Foiled Original Wood), KLEUR BUITENZIJDE

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag met houtnerfstructuur : (ierse eik / grijze ceder / gouden eik / rustieke kers / notenboom / macoré / palissander / donkere eik).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De te veredelen profielen zijn integraal verkeerswit (benaderend RAL 9016) / crème wit (benaderend RAL 9001) gekleurd in de massa.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – STANDAARD FOLIES - Natuurlijke houtstructuren (Foiled Original Wood), KLEUR BUITEN – en BINNENZIJDE

De profielen worden aan de buiten- en aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag met houtnerfstructuur :

(ierse eik / grijze ceder / gouden eik / rustieke kers / notenboom / macoré / palissander / donkere eik).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleden profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – STANDAARD FOLIES - Natuurlijke houtstructuren (Foiled Original Wood), BI-COLOUR KLEUR BUITEN – en BINNENZIJDE

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in natuurlijke houtnerfstructuur : (ierse eik / grijze ceder / gouden eik / rustieke kers / notenboom / macoré / palissander / donkere eik).

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in natuurlijke houtnerfstructuur : (ierse eik / grijze ceder / gouden eik / rustieke kers / notenboom / macoré / palissander / donkere eik).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gekleurde houtnerfstructuur : (benaderend RAL 9010, 9001, 7038, 7001, 7039, 7023, 7012, 3005, 6009, 7016, 5011, 8022).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gladde folie : (grijs aluminium, benaderend RAL 7016, 9004).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in metallic look : (Zilver / Brons).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleden profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – STANDAARD FOLIES - Gekleurde houtstructuren (Foiled Color), KLEUR BUITENZIJDE

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag met houtnerfstructuur : (benaderend RAL 9010, 9001, 7038, 7001, 7039, 7023, 7012, 3005, 6009, 7016, 5011, 8022).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met **certificaat uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De te veredelen profielen zijn integraal verkeerswit (benaderend RAL 9016) / crème wit (benaderend RAL 9001) gekleurd in de massa.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – STANDAARD FOLIES - Gekleurde houtstructuren (Foiled Color), KLEUR BUITEN – en BINNENZIJDE

De profielen worden aan de buiten- en aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag met houtnerfstructuur :

(benaderend RAL 9010, 9001, 7038, 7001, 7039, 7023, 7012, 3005, 6009, 7016, 5011, 8022).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met **certificaat uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleden profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – STANDAARD FOLIES - Gekleurde houtstructuren (Foiled Color), BI-COLOUR KLEUR BUITEN – en BINNENZIJD

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gekleurde houtnerfstructuur : (benaderend RAL 9010, 9001, 7038, 7001, 7039, 7023, 7012, 3005, 6009, 7016, 5011, 8022).

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gekleurde houtnerfstructuur : (benaderend RAL 9010, 9001, 7038, 7001, 7039, 7023, 7012, 3005, 6009, 7016, 5011, 8022).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in natuurlijke houtnerfstructuur : (ierse eik / grijze ceder / gouden eik / rustieke kers / notenboom / macoré / palissander / donkere eik).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gladde folie : (grijs aluminium, benaderend RAL 7016, 9004).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in metallic look : (Zilver / Brons).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleven profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – STANDAARD FOLIES - Gladde folies (Foiled Smooth), KLEUR BUITENZIJD

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met gladde acryllaag : (grijs aluminium, benaderend RAL 7016, 9004).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De te veredelen profielen zijn integraal verkeerswit (benaderend RAL 9016) / crème wit (benaderend RAL 9001) gekleurd in de massa.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – STANDAARD FOLIES - Gladde folies (Foiled Smooth), KLEUR BUITEN – en BINNENZIJD

De profielen worden aan de buiten- en aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met gladde acryllaag : (grijs aluminium, benaderend RAL 7016, 9004).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleven profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – STANDAARD FOLIES - Gladde folies (Foiled Smooth), BI-COLOUR KLEUR BUITEN – en BINNENZIJD

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gladde folie : (grijs aluminium, benaderend RAL 7016, 9004).

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gladde folie : (grijs aluminium, benaderend RAL 7016, 9004).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gekleurde houtnerfstructuur : (benaderend RAL 9010, 9001, 7038, 7001, 7039, 7023, 7012, 3005, 6009, 7016, 5011, 8022).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in natuurlijke houtnerfstructuur : (ierse eik / grijze ceder / gouden eik / rustieke kers / notenboom / macoré / palissander / donkere eik).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in metallic look :

(Zilver / Brons).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleden profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – STANDAARD FOLIES - Metallic looks (Foiled Metallic), KLEUR BUITENZIJD

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag :

(Zilver / Brons).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De te veredelen profielen zijn integraal verkeerswit (benaderend RAL 9016) / crème wit (benaderend RAL 9001) gekleurd in de massa.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – STANDAARD FOLIES - Metallic looks (Foiled Metallic), KLEUR BUITEN – en BINNENZIJD

De profielen worden aan de buiten- en aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag :

(Zilver / Brons).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleden profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – STANDAARD FOLIES - Metallic looks (Foiled Metallic), BI-COLOUR KLEUR BUITEN – en BINNENZIJD

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in metallic look :

(Zilver / Brons).

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in metallic look :

(Zilver / Brons).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gekleurde houtnerfstructuur : (benaderend RAL 9010, 9001, 7038, 7001, 7039, 7023, 7012, 3005, 6009, 7016, 5011, 8022).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in natuurlijke houtnerfstructuur : (ierse eik / grijze ceder / gouden eik / rustieke kers / notenboom / macoré / palissander / donkere eik

Of

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gladde folie :

(grijs aluminium, benaderend RAL 7016, 9004).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleden profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – SPECIAL EDITION (Volume II) - Natuurlijke houtstructuren (Foiled Original Wood), KLEUR BUITENZIJD (niet verkrijgbaar in bouwprofielen)

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag met houtnerfstructuur :

(gezaagde es / natuurlijke eik / wilde kers / eik grijs).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De te veredelen profielen zijn integraal verkeerswit (benaderend RAL 9016) / crème wit (benaderend RAL 9001)

gekleurd in de massa.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – SPECIAL EDITION (Volume II) - Natuurlijke houtstructuren (Foiled Original Wood), KLEUR BUITEN – en BINNENZIJD (niet verkrijgbaar in bouwprofielen)

De profielen worden aan de buiten- en aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag met houtnerfstructuur :

(gezaagde es / natuurlijke eik / wilde kers / eik grijs).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleven profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – SPECIAL EDITION (Volume II) - Natuurlijke houtstructuren (Foiled Original Wood), BI-COLOUR KLEUR BUITEN – en BINNENZIJD (niet verkrijgbaar in bouwprofielen)

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in natuurlijke houtnerfstructuur : (gezaagde es / natuurlijke eik / wilde kers / eik grijs).

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in natuurlijke houtnerfstructuur : (gezaagde es / natuurlijke eik / wilde kers / eik grijs).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gekleurde houtnerfstructuur : (benaderend RAL 9016, 7035, 6009, 5007, MONUMENTENGROEN, 5004).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gladde folie : (Benaderend RAL 1015 LICHT IVOOR GLAD / 7001 WAZIG GRIJS FINESSE/ 7015 LEIGRIJS FINESSE / 7016 STORM GRIJS FINESSE).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in metallic look : (benaderend RAL 9022 GEBORSTELD ALUMINIUM / 9006 ALUX WIT ALUMINIUM / 7001 ALUX ZILVERGRIJS / 7030 ALUX STEENGRIJS / Pyriet / 9007 ALUX GRIJS ALUMINIUM / 7037 MOSGRIJS / 8025 CORTENSTAAL / ALux DB 703 / 7016 ALUX ANTRACIET / 7021 ALUX GRAFIET).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleven profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – SPECIAL EDITION (Volume II) - Gekleurde houtstructuren (Foiled Color), KLEUR BUITENZIJD (niet verkrijgbaar in bouwprofielen)

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag met houtnerfstructuur : (benaderend RAL 9016, 7035, 6021, 5007, monumentengroen, 5004).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleven profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – SPECIAL EDITION (Volume II) - Gekleurde houtstructuren (Foiled Color), KLEUR BUITEN – en BINNENZIJD (niet verkrijgbaar in bouwprofielen)

De profielen worden aan de buiten- en aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag met houtnerfstructuur :

(benaderend RAL 9016, 7035, 6021, 5007, monumentengroen, 5004).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleven profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – SPECIAL EDITION (Volume II) - Gekleurde houtstructuren (Foiled Color), BI-COLOUR KLEUR BUITEN – en BINNENZIJDE (niet verkrijgbaar in bouwprofielen)

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gekleurde houtnerfstructuur : (benaderend RAL 9016, 7035, 6021, 5007, monumentengroen, 5004).

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gekleurde houtnerfstructuur : (benaderend RAL 9016, 7035, 6021, 5007, monumentengroen, 5004).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in natuurlijke houtnerfstructuur : (gezaagde es / natuurlijke eik / wilde kers / eik grijs).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gladde folie :

(Benaderend RAL 1015 LICHT IVOOR GLAD / 7001 WAZIG GRIJS FINESSE/ 7015 LEIGRIJS FINESSE / 7016 STORM GRIJS FINESSE).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in metallic look :

(benaderend RAL 9022 GEBORSTELD ALUMINIUM / 9006 ALUX WIT ALUMINIUM / 7001 ALUX ZILVERGRIJS / 7030 ALUX STEENGRIJS / Pyriet / 9007 ALUX GRIJS ALUMINIUM / 7037 MOSGRIJS / 8025 CORTENSTAAL / ALux DB 703 / 7016 ALUX ANTRACIET / 7021 ALUX GRAFIET).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleven profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – SPECIAL EDITION (Volume II) - Gladde folies (Foiled Smooth), KLEUR BUITENZIJDE (niet verkrijgbaar in bouwprofielen)

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gladde folie :

(Benaderend RAL 1015 LICHT IVOOR GLAD / 7001 WAZIG GRIJS FINESSE/ 7015 LEIGRIJS FINESSE / 7016 STORM GRIJS FINESSE).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De te veredelen profielen zijn integraal verkeerswit (benaderend RAL 9016) / crème wit (benaderend RAL 9001) gekleurd in de massa.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – SPECIAL EDITION (Volume II) - Gladde folies (Foiled Smooth), KLEUR BUITEN – en BINNENZIJDE (niet verkrijgbaar in bouwprofielen)

De profielen worden aan de buiten- en aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gladde folie : (Benaderend RAL 1015 LICHT IVOOR GLAD / 7001 WAZIG GRIJS FINESSE/ 7015 LEIGRIJS FINESSE / 7016 STORM GRIJS FINESSE).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleven profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – SPECIAL EDITION (Volume II) - Gladde folies (Foiled Smooth), BI-COLOUR KLEUR BUITEN – en BINNENZIJDJE (niet verkrijgbaar in bouwprofielen)

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gladde folie :
(Benaderend RAL 1015 LICHT IVOOR GLAD / 7001 WAZIG GRIJS FINESSE/ 7015 LEIGRIJS FINESSE / 7016 STORM GRIJS FINESSE).

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gladde folie :
(Benaderend RAL 1015 LICHT IVOOR GLAD / 7001 WAZIG GRIJS FINESSE/ 7015 LEIGRIJS FINESSE / 7016 STORM GRIJS FINESSE).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in natuurlijke houtnerfstructuur :
(gezaagde es / natuurlijke eik / wilde kers / eik grijs).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gekleurde houtnerfstructuur :
(benaderend RAL 9016, 7035, 6021, 5007, monumentengroen, 5004).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in metallic look :
(benaderend RAL 9022 GEBORSTELD ALUMINIUM / 9006 ALUX WIT ALUMINIUM / 7001 ALUX ZILVERGRIJS / 7030 ALUX STEENGRIJS / Pyriet / 9007 ALUX GRIJS ALUMINIUM / 7037 MOSGRIJS / 8025 CORTENSTAAL / ALux DB 703 / 7016 ALUX ANTRACIET / 7021 ALUX GRAFIET).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleden profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – SPECIAL EDITION (Volume II) - Metallic looks (Foiled Metallic), KLEUR BUITENZIJDJE (niet verkrijgbaar in bouwprofielen)

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in metallic look :
(benaderend RAL 9022 GEBORSTELD ALUMINIUM / 9006 ALUX WIT ALUMINIUM / 7001 ALUX ZILVERGRIJS / 7030 ALUX STEENGRIJS / Pyriet / 9007 ALUX GRIJS ALUMINIUM / 7037 MOSGRIJS / 8025 CORTENSTAAL / ALux DB 703 / 7016 ALUX ANTRACIET / 7021 ALUX GRAFIET).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De te veredelen profielen zijn integraal verkeerswit (benaderend RAL 9016) / crème wit (benaderend RAL 9001) gekleurd in de massa.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – SPECIAL EDITION (Volume II) - Metallic looks (Foiled Metallic), KLEUR BUITEN – en BINNENZIJDJE (niet verkrijgbaar in bouwprofielen)

De profielen worden aan de buiten- en aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in metallic look :
(benaderend RAL 9022 GEBORSTELD ALUMINIUM / 9006 ALUX WIT ALUMINIUM / 7001 ALUX ZILVERGRIJS / 7030 ALUX STEENGRIJS / Pyriet / 9007 ALUX GRIJS ALUMINIUM / 7037 MOSGRIJS / 8025 CORTENSTAAL / ALux DB 703 / 7016 ALUX ANTRACIET / 7021 ALUX GRAFIET).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleden profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

FOLIES – SPECIAL EDITION (Volume II) - Metallic looks (Foiled Metallic), BI-COLOUR KLEUR BUITEN – en BINNENZIJDJE (niet verkrijgbaar in bouwprofielen)

De profielen worden aan de buitenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in metallic look :
(benaderend RAL 9022 GEBORSTELD ALUMINIUM / 9006 ALUX WIT ALUMINIUM / 7001 ALUX ZILVERGRIJS / 7030 ALUX STEENGRIJS / Pyriet / 9007 ALUX GRIJS ALUMINIUM / 7037 MOSGRIJS /

8025 CORTENSTAAL / ALux DB 703 / 7016 ALUX ANTRACIET / 7021 ALUX GRAFIET).

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in metallic look :

(benaderend RAL 9022 GEBORSTELD ALUMINIUM / 9006 ALUX WIT ALUMINIUM / 7001 ALUX ZILVERGRIJS / 7030 ALUX STEENGRIJS / Pyriet / 9007 ALUX GRIJS ALUMINIUM / 7037 MOSGRIJS / 8025 CORTENSTAAL / ALux DB 703 / 7016 ALUX ANTRACIET / 7021 ALUX GRAFIET).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in natuurlijke houtnerfstructuur : (gezaagde es / natuurlijke eik / wilde kers / eik grijs).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gladde folie :

(Benaderend RAL 1015 LICHT IVOOR GLAD / 7001 WAZIG GRIJS FINESSE/ 7015 LEIGRIJS FINESSE / 7016 STORM GRIJS FINESSE).

Of

De profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een PVC-folie met acryllaag in gekleurde houtnerfstructuur : (benaderend RAL 9016, 7035, 6021, 5007, monumentengroen, 5004).

De bekleefde profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2926)**. De PVC-folie met acryllaag heeft een minimum dikte van 200 micron en een treksterkte van minimum 20 N/mm².

De gekozen kleurcombinatie bepaalt de massakleur van de te bekleven profielen.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 4, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt, afhankelijk van foliekleur.

Coating DECOROC éénzijdige coating - KLEUR BUITENZIJD

De profielen zijn voorzien van een ovenharde coating, op basis van polyurethaan geladen met harde polyamide korrels. Deze coating dient aangebracht te worden door de profielleverancier op volle lengtes.

Aan de buitenzijde : benaderend RAL 9016 / 9001 / 9006 / 9007 / 7039 / 7023 / D 0856010 / 7042 / 7033 / 7022 / 7016.

Aan de binnenzijde : integraal verkeerswit (benaderend RAL 9016) gekleurd in de massa.

Of

Aan de buitenzijde (en niet verkrijgbaar in bouwprofielen) : benaderend RAL 7021 / 7030 / 7044 / 9005.

Aan de binnenzijde : integraal verkeerswit (benaderend RAL 9016) gekleurd in de massa.

De gelakte profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2927)**. Deze coating dient aangebracht te worden door de profielleverancier. De coating heeft een minimum laagdikte van 25 micron. De krasvastheid volgens de Erichsen test, model 435, moet meer dan 15 N bedragen. De abrasiebestendigheid volgens de Taber test moet minder dan 9 mg zijn. De hechting van de coating voldoet aan de klasse 1 volgens ISO 2409 (cross-cut test).

De te veredelen hoofdprofielen zijn integraal verkeerswit (benaderend RAL 9016) in de massa.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 3, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt.

Coating DECOROC tweezijdige coating - KLEUR BUITEN- en BINNENZIJD

De profielen zijn voorzien van een ovenharde coating, op basis van polyurethaan geladen met harde polyamide korrels. Deze coating dient aangebracht te worden door de profielleverancier op volle lengtes.

Aan de buiten- en aan binnenzijde : benaderend RAL 9016 / 9001 / 9006 / 9007 / 7039 / 7023 / D 0856010 / 7042 / 7033 / 7022 / 7016.

Of

Aan de buitenzijde (en niet verkrijgbaar in bouwprofielen) en aan de binnenzijde: 7021 / 7030 / 7044 / 9005.

De gelakte profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2927)**. Deze coating dient aangebracht te worden door de profielleverancier. De coating heeft een minimum laagdikte van 25 micron. De krasvastheid volgens de Erichsen test, model 435, moet meer dan 15 N bedragen. De abrasiebestendigheid volgens de Taber test moet minder dan 9 mg zijn. De hechting van de coating voldoet aan de klasse 1 volgens ISO 2409 (cross-cut test).

De te veredelen hoofdprofielen zijn integraal verkeerswit (benaderend RAL 9016) in de massa.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 3, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt.

Coating DECOROC - BI-COLOUR KLEUR BUITEN- en BINNENZIJD

De profielen zijn voorzien van een ovenharde coating, op basis van polyurethaan geladen met harde polyamide korrels.

Deze coating dient aangebracht te worden door de profiellieverancier op volle lengtes.

Aan de buitenzijde : benaderend 9016 / 9001 / 9006 / 9007 / 7039 / 7023 / D 0856010 / 7042 / 7033 / 7022 / 7016 / (niet verkrijgbaar in bouwprofielen): 7021 / 7030 / 7044 / 9005.

Aan de binnenzijde : benaderend 9016 / 9001 / 9006 / 9007 / 7039 / 7023 / D 0856010 / 7042 / 7033 / 7022 / 7016 / (niet verkrijgbaar in bouwprofielen): 7021 / 7030 / 7044 / 9005.

De gelakte profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat uitgegeven door de BUtgb (aTg 2927). Deze coating dient aangebracht te worden door de profiellieverancier. De coating heeft een minimum laagdikte van 25 micron. De krasvastheid volgens de Erichsen test, model 435, moet meer dan 15 N bedragen. De abrasiebestendigheid volgens de Taber test moet minder dan 9 mg zijn. De hechting van de coating voldoet aan de klasse 1 volgens ISO 2409 (cross-cut test).

De te veredelen hoofdprofielen zijn integraal verkeerswit (benaderend RAL 9016) in de massa.

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 3, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt.

Coating - INTEGRALE COATING

Deceuninck ramen en deuren zijn integraal gekleurd, m.a.w. 360° rondom rond aan de 4 zijden van de profielen, tot de binnenlijst toe. De wit blinkende look van kunststoframen is niet meer zichtbaar. De integrale coating is een structuur coating opgeladen met harde polyamide korrels. Om een optimale en continue kwaliteit te bekomen worden de profielen, door de profiellieverancier zelf, industrieel op lengte gecoat en vervolgens uitgehard. Het eindresultaat is een satijnachtige 'matte' look en een korrelige structuur die prettig aanvoelt en een warme uitstraling geeft. Het standaard Integrale coating-gamma is Uni-colour of Bi-colour verkrijgbaar in 22 kleurencombinaties.

Coating - INTEGRALE COATING – (UNI-COLOUR)

Integraal éénkleurig gecoat (UNI-COLOUR) in benaderend RAL 9016 / 7039 / 7016

Integraal éénkleurig gecoat (UNI-COLOUR) (niet verkrijgbaar in bouwprofielen): in benaderend RAL 7030 / 7044 / 9005.

De gelakte profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2927)**. De coating heeft een minimum laagdikte van 25 micron. De krasvastheid volgens de Erichsen test, model 435, moet meer dan 15 N bedragen. De abrasiebestendigheid volgens de Taber test moet minder dan 9 mg zijn. De hechting van de coating voldoet aan de klasse 1 volgens ISO 2409 (cross-cut test).

Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 3, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt.

Coating - INTEGRALE COATING – Bi-colour

Integraal tweekleurig gecoat (BI-COLOUR), buitenzijde in combinatie met binnenzijde.

Keuze uit 6 buitenkleuren in combinatie met 2 binnenkleuren.

Aan de buitenzijde : benaderend RAL 9001 / D 0856010 / 7016 / 7023 / 7033.

Aan de buitenzijde (niet verkrijgbaar in bouwprofielen): benaderend RAL 9005.

En

Aan de binnenzijde : benaderend RAL 9016 / 9001.

De gelakte profielen zijn begunstigde van een technische goedkeuring met certificaat **uitgegeven door de BUtgb (aTg 2927)**. De coating heeft een minimum laagdikte van 25 micron. De krasvastheid volgens de Erichsen test, model 435, moet meer dan 15 N bedragen. De abrasiebestendigheid volgens de Taber test moet minder dan 9 mg zijn. De hechting van de coating voldoet aan de klasse 1 volgens ISO 2409 (cross-cut test). Er dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijschaal 3, volgens ISO 105/A03, toegelaten wordt.

Thermische versterkingen en continue structurele glasvezels

De profielen moeten versterkt worden volgens de voorschriften van de profiellieverancier. Conform NBN B 25-002-1:2009 'Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften', par 5.2 'prestaties van het buitenschrijnwerk' en corrigendum NBN B 25-002-1/AC:2011 dient een sterkteberekening uitgevoerd te worden. De doorbuiging mag maximaal 1/300 bedragen. De berekeningsnota conform het informatieblad 1997/6 van de BUtgb moet voorgelegd worden.

Indien de profielen voorzien worden van een PVC-folie met acryllaag of een coating, moeten deze altijd versterkt worden.

De inwendige thermische versterkingen voor de kaders bestaan uit een kern van gerecycleerd kunststof dat is opgeschuimd op een lage densiteit, dit afgewerkt met een geharde toplaag uit rigid PVC die symmetrisch versterkt is met geharde staaldraad. De versterking wordt aan het hoofdprofiel vastgeschroefd met kunststofschroeven. De afstand

tussen deze schroeven mag maximaal 30 cm bedragen. De vastzetting dient te gebeuren in de versterkingskamer en in geen geval in de ontwateringskamer.

De continue structurele glasvezels worden gelinkt met continue PET-vezels om een strip te vormen. Deze strip wordt mee-geëxtrudeerd in de buitenwanden van het vleugelprofiel en het vleugelmakelaarprofiel tijdens het extrusieproces. Deze glasvezels verzekeren de inertie van het kunststofprofiel.

De glasvezels en de thermische versterking, evenals het profielsysteem is voor 100% re(no)cycleerbaar door de profiellieferancier. Het hybride profielsysteem voorzien van thermische versterkingen voor de kaders en voorzien van continue structurele glasvezels voor de vleugels dient begunstigde te zijn van een BUtgb- technische goedkeuring (aTg 3043).

Dichtingen

De dichtingen zijn vervaardigd uit hoogwaardig meelasbaar TPE (Thermo Plastisch Elastomeer). Voor zowel de aanslagdichtingen tussen kader en vleugel als voor de glasdichtingen in de glassponningslip wordt éénzelfde dichtingsprofiel gebruikt. Het concept van de dichting verzekert een optimale werking voor beide toepassingsgebieden. Alleen originele dichtingen voorgeschreven door de profiellieferancier mogen aangewend worden. Ze maken eveneens deel uit van de technische goedkeuring van het profielsysteem.

Alle dichtingen moeten gemakkelijk vervangbaar zijn en bestand zijn tegen atmosferische invloeden en verouderingsverschijnselen.

De water- en luchtdichtheid tussen kader en vleugel wordt verzekerd door twee elastische aanslagdichtingen. De eerste dichting wordt aangebracht in de glassponningslip van het kaderprofiel, de tweede dichting wordt aangebracht in de aanslaglip van het vleugelprofiel.

De dichting tussen het glas en de raamprofielen wordt verzekerd door een glasdichting.

De glasdichting van de glaslat wordt gelijktijdig met de glaslat mee geëxtrudeerd maar kan eventueel losgemaakt en vervangen worden door een traditionele dichting zonder de glaslat te moeten vervangen.

Voor profielen in een licht kleur worden grijze dichtingen gebruikt. Donker gekleurde profielen worden voorzien van zwarte dichtingen.

Uitvoering :

Van alle raamtypes en van de wijze van verankering aan de ruwbouw worden door de aannemer detailtekeningen ter goedkeuring voorgelegd.

Fabricatie

De fabricatie van ramen moet gebeuren door een erkend fabrikant (certificaat af te leveren door de profiellieferancier). De gefabriceerde ramen moeten dezelfde prestatie-eisen, op het gebied van water- en luchtdichtheid en weerstand tegen de wind, hebben als voorzien in de goedkeuring van de profiellieferancier.

De door de profiellieferancier erkende raamfabrikant legt een sector specifiek kwaliteitslogo SSK 1001 of een gedocumenteerde procedure van kwaliteitscontrole voor over de manier waarop de fabrikant het volledige fabricatieproces van het construeren van ramen, deuren en schuiframen in PVC in zijn atelier opvolgt en dit onder opschortende voorwaarden.

De navolgende documenten dienen te worden voorgelegd:

- Registratiedocument van het goed functioneren en kalibratie van de meetmiddelen (formulier C1/P1)
- Registratiedocument van grond- en hulpstoffen (formulier C7/P2)
- Registratiedocument van opslag toegeleverde materialen (formulier C6)
- Registratiedocument van controles tijdens productie / proces (formulier C3/C4)
- Registratiedocument van controle gereed product (formulier C5)
- Registratiedocument van afgekeurde producten (formulier A2)
- Registratiedocument van opslag en transport van het eindproduct (formulier CP1)
- Registratiedocument van klachtenbehandeling en naservice (formulier A1)
- Registratiedocument van opleidingen en of evaluaties
- Extern rapport van interne kwaliteitsbewaking (Controlerapport SSK 1001)

Constructie

Prestatie-eisen op gebied van de gelaste hoekweerstand worden beproefd conform NBN EN 514, waarbij een minimale breukspanning van 35 N/mm² onder druk of van 25 N/mm² onder trek, dient voorgelegd te worden en de breuk zich niet geheel in de las mag voordoen.

De hoekverbindingen tussen de in verstek gezaagde hoofdprofielen gebeuren door stomplassen zonder toevoeging van materiaal.

Toepassing

De raamserie is opgebouwd uit een hoogwaardig gamma raamprofielen met min. 5-kamersysteem voor nieuwbouw en renovatie. Deze serie staat garant voor een optimale thermische en akoestische isolatie, optimale water- en winddichtheid, en voor een verhoogde veiligheid. Keuze van de klassen conform tabel 6 van NBN B 25-002-1 (2009). In het kader van de wettelijke verplichting met betrekking tot de CE-markering op ramen, welke in voege trad op 1 februari 2010, dient de door de profiellieferancier erkende raamfabrikant alle ramen te voorzien van CE-markering en bij elke levering de nodige CE documenten ter beschikking te stellen conform NBN EN 14351-1 + A1.

Daarnaast dient de door de profielfabrikant erkende raamfabrikant te beschikken over een EC-conformiteitsverklaring opgesteld door de directie waarop uitdrukkelijk is vermeld:

- welke genotificeerde laboratoria (NOBO's) betrokken waren bij de initiële productbeoordeling.
 - dat de door hem op de markt gebrachte producten zijn beoordeeld conform de vereisten van NBN EN 14351-1 + A1.
- Deze EC -conformiteitsverklaring hoeft alleen ter beschikking gesteld te worden aan derden wanneer hier expliciet om wordt gevraagd.

Drainage - decompressie

Infiltrerend water en condenswater zal worden geëvacueerd via de ontwateringskamer. Evacuatie via de versterkingskamer is niet toegelaten.

Zowel kader als vleugel moeten gedraineerd worden met minimaal 2 sleuven van 27 x 5 mm. De maximale asafstand tussen 2 sleuven is 600 mm, kant glassponning en 1300 mm aan de onderzijde van het profiel (zichtbare opening).

Op de onderzijde van het raam wordt een dorpelprofiel geklipst of geschroefd wat verborgen afwatering mogelijk maakt en dus waterkapjes op het onderste kaderprofiel overbodig maakt. Het dorpelprofiel ligt aan de voorzijde in hetzelfde vlak, of steekt 10-20mm uit tov de ramen. Per kader en vleugel moet minimaal 1 decompressie-opening (5 x 27 mm) voorzien worden. De maximale asafstand tussen 2 decompressie-openingen is 1300 mm. Een alternatief voor het plaatsen van de decompressie kan gebeuren door de dichting over een lengte van 30 mm te onderbreken (enkel de lippen van de dichting worden verwijderd, niet de voet van de dichting).

Beglazing

De beglazing moet uitgevoerd worden zoals beschreven in NBN 23-002:2007 + A1:2010 'Glaswerk'.

Het glas wordt geplaatst vanaf de binnenzijde. Waar niet mogelijk dienen de glaslatten aan de buitenzijde geplaatst te worden en dienen speciale voorzieningen genomen te worden voor de ontwatering en de decompressie van de sponning. De glaslatten worden in de hoeken in het verstek gezaagd.

Het glas wordt geplaatst met behulp van stel- en steunblokjes uit kunststof. De breedte van de stel- en steunblokjes is gelijk aan de glasdikte plus 2 mm.

Dubbele beglazing of drievoudige beglazing, aangeduid op het plan. De dikte van de beglazing is aan te passen aan de oppervlakte van het raam.

De glaslatten zijn terugliggend ten opzichte van het hoofdprofiel over 0,5 mm.

De beglazing moet voorzien worden van kleinhouten langs de buiten- en binnenzijde. De beglazing waar de kleinhouten komen, moeten zorgvuldig ontfet worden. De vastzetting gebeurt conform de voorschriften van de profiellieferancier met dubbelzijdige kleefband aangebracht op de kleinhouten in het productieproces. Bijkomend moeten de kleinhouten worden afgekit met neutrale silicone klasse IV.

Beslag

Het beslag dient aangepast te zijn aan het raamtype. Het is corrosiewerend en wordt gemonteerd met zelfborende schroeven behandeld tegen corrosie conform STS 52.3 'Buitenschrijnwerken in PVC'.

De zichtbare gedeelten van het beslag (raampompen, scharnieren) moeten in dezelfde kleur zijn als die van de hoofdprofielen / een bijpassende kleur voorzien zijn.

Het beslag moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de architect of de opdrachtgever.

De sluitplaten van het beslag moeten geplaatst worden in de droge zone van de glassponning waar ze beschermd worden tegen corrosie.

Verluchtingen

Verluchtingen dienen te voldoen aan de norm NBN D50-001. Een berekeningsnota dient voorgelegd te worden.

Plaatsing van ramen

Het buitenschrijnwerk zal worden geplaatst volgens de beschrijving in het lastenboek voor volgende elementen: Profielen, glas, vulelementen, luchtdichtheidsmaterialen, ontwateringsprofielen, kaders, ventilatieroosters, beslag, sloten, verankeringen, opvulmiddelen, koppel- en aansluitprofielen, ...

De montage wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde installateur en gekwalificeerd personeel. De installateur legt een sector specifiek kwaliteitslogo SSK 1002 of een gedocumenteerde procedure van kwaliteitscontrole voor over de manier waarop de fabrikant het volledige montageproces van het installeren van ramen, deuren en schuiframen in PVC opvolgt. Dit alles wordt voorgelegd door de fabrikant en/of de installateur en onder opschortende voorwaarden.

De navolgende documenten dienen te worden voorgelegd:

- Attest dat de raamfabrikant beschikt een kwaliteitsprocedure sector specifiek kwaliteitslogo SSK 1001
- Registratiedocument van het goed functioneren en kalibratie van de meetmiddelen (formulier C1/P1)
- Registratiedocument van grond- en hulpstoffen (formulier C7/P2)
- Registratiedocument van plaatsing en registratie van afwijkingen inbouwdetails (formulier P3/P4)
- Registratiedocument van afgekeurde producten (formulier A2)
- Registratiedocument van opslag en transport van het eindproduct (formulier CP1)
- Registratiedocument van klachtenbehandeling en naservice (formulier A1)
- Registratiedocument van opleidingen en of evaluaties
- Registratiedocument van opleidingen en of evaluaties van onderaannemers en hun personeel
- Extern rapport van interne kwaliteitsbewaking (Controlerapport SSK 1002)

De plaatsing van ramen gebeurt conform NBN B 25-002-1:2009 'Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften', par 7.2.3 'plaatsing van het schrijnwerk' en corrigendum NBN B 25-002-1/AC:2011, met ankers of door rechtstreekse vastzetting en volgens de voorschriften van de technische voorlichting 188 'Plaatsen van buitenschrijnwerk' van het WTCB:

- Max. tussenafstand tussen de vastzettingpunten: 60 cm.
- Max. afstand vanuit de binnenhoek kader: 15 cm.
- Bevestiging ter hoogte van elk scharnier- en sluitpunt.
- 2 bevestigingen geplaatst op 15 cm vanuit de binnenhoek van de stijl, ter hoogte van beide eindpunten van de middenstijlen.

Het buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de openingen geplaatst en aangepast aan de benodigde inbouwdiepte en – breedte van de inbouwsituatie in functie van de eindafwerking.

De installatie geschiedt loodrecht, waterpas en in lijn met de gevel.

Het raamkader wordt minstens 30mm van het raamprofiel achter de dagkant van de ruwbouw geplaatst. De ruwbouw zelf voorziet hiervoor een aanslag van circa 5mm met een maximale afwijking van 5 mm. De voegen tussen het schrijnwerk en het parement zullen minimum 5 en maximum 10 mm bedragen.

In geval van buitenisolatie en/of gevelbekleding dient de montage van het schrijnwerk te gebeuren in nauwe coördinatie met het buitengevelisolatiesysteem en de te integreren raamdorpels en/of raamomlijstingen.

Plaatsingstoleranties conform de voorschriften van de technische voorlichting 188 'Plaatsen van buitenschrijnwerk' van het WTCB.

De beschermfolie op de profielen moet ten laatste 3 maanden na het plaatsen van de ramen verwijderd worden.

Aansluitingen met de ruwbouw

Tussen het raam, de PVC bekledingen en het binnenparement moet isolatie aangebracht worden. De isolatie moet de aansluiting luchtdicht maken, en zowel thermisch als akoestisch isolerend zijn, conform de voorschriften van de technische voorlichting 255 'luchtdichtheid van gebouwen' van het WTCB. Een bouwknop dient EPB-conform te zijn. Aan de buitenzijde wordt de aansluiting met de muur voorzien van een schuimband met gesloten cellen die afgewerkt wordt met neutrale silicone klasse IV of met een voegband in polyurethaanschuim doordrenkt met een impregneermiddel op basis van chloorparaffine, vlamdovend kunsthars of was en neopreen. De voegband is vóór de plaatsing samengedrukt en zwelt na plaatsing langzaam op tot 20% van zijn nominale dikte.

De binnenafwerking mag pas worden geplaatst na controle op de conformiteit van isolatie en luchtdichte materialen door de bouwheer en/of projectverantwoordelijke en/of architect.

Keuring

Voor het ondertekenen van de toewijzing dient een opendraaiende hoek met alle bijhorende profielen zoals klipsprofiel bij kaderprofiel voor het inschuiven van eventuele uitbekledingsprofielen, raamlijst, dorpelprofiel te worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Alle hang- en sluitwerk, krukken, rosetten, sloten en mogelijke kleine hulpstukken worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd. Het is aangepast qua vorm, afmetingen en zwaarte aan de profielen, de grootte van de vleugels en de mogelijkheid van bediening door één persoon. De stalen blijven ter beschikking tot na de overname.

De eigenschappen van de ramen zijn te testen op een raam uitgekozen door de opdrachtgever en de architect. De testen dienen te gebeuren bij een erkend laboratorium of een erkende testbank en zijn ten laste van de aannemer.

Vooraleer mag overgegaan worden tot plaatsing van de ramen, dient eerst een proefplaatsing te gebeuren. Dit raam wordt uitgekozen door de bouwheer of architect. Pas na goedkeuring van de plaatsing van het raam en alle bijhorende profielen mag overgegaan worden tot de plaatsing van de andere ramen.

De installateur dient een keuringsattest betreffende plaatsing van de ramen (SSK1002) voor te leggen uitgereikt door een genotificeerd laboratoria (NoBo = Notified Body). Dit onder opschortende voorwaarden.

Transport en stapeling van ramen

De elementen dienen verticaal vervoerd en opgeslagen te worden en dit vrij van de grond en de muur. Bij vervoer en plaatsing moeten slagen of stoten vermeden worden.

00.00.00A Ramen VH m²

volgnr. 1

Toepassing :

Aard van de overeenkomst :

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Meetwijze :

meeteenheid : m²

meetcode :

Afwerkingsmogelijkheden :

Raamuitbekleding (binnenomkasting)

-Profiel: Dient van dezelfde profiellieferancier te zijn als de hoofdprofielen.

-Materiaal: Hoogslagvast niet geplastificeerd PVC.

-Uitzicht: De raamlijst heeft een eigentijds / decoratief uitzicht.

-Kleur: Identiek aan de kleur aan de binnenzijde van de hoofdprofielen van de ramen.

-Eigenschap:

Breedte: 7,5 cm / 10 cm.

Kunnen onzichtbaar genageld worden.

-Montage :

Een houten lat nagelen op de binnenmuur. Aanbrengen van een luchtdichte isolatie. De uitbekledingsprofielen worden geschoven in een hulpprofiel, geklipst op de kaderprofielen van de ramen. Het uitbekledingsprofiel wordt genageld op de kopskant van de houten lat. De raamlijst wordt geklipst in het uitbekledingsprofiel.

In de verstekken van de raamlijst wordt een hoekstuk geplaatst zodat de beide raamlijsten perfect in hetzelfde vlak liggen.

Gordijnkast in PVC

-Profiel: Dient van dezelfde profiellieferancier te zijn als de hoofdprofielen.

-Materiaal: Hoogslagvast niet geplastificeerd PVC.

-Kleur: Identiek aan de kleur aan de binnenzijde van de hoofdprofielen van de ramen.

-Eigenschappen: Is voorzien van 2 rails voor gordijnschuivers die onlosmakelijk deel uitmaken van de gordijnkast. Kan geklipst worden op de binnenbekleding.

-Montage : Wordt d.m.v. de daartoe voorziene lip om de 30 cm vastgeschroefd in de muur.

De zijkanten worden afgedicht met kunststof afdekplaten in dezelfde of in een bijpassende kleur (in het geval van houtimitatie).

Venstertabletten **STONOSIL**

Omschrijving :

Voor een volledige raamafwerking kan u een beroep doen op **Stonosil** binnenvensterbanken. Deze zijn voorzien van een hoogwaardige en robuuste laminaatafwerking en zijn beschikbaar in diverse tinten en breedtes. De zijkanten worden afgewerkt met een bijpassende gelijkliggende einddop.

Voordelen:

- Voorkomt koudebrug
- Duurzaam
- Uit recycleaat van PVC
- Strakkere vormgeving
- Eigentijdse look door de facetafwerking (afgeschuinde rand)
- Snel en gemakkelijk te plaatsen
- Beschikbaar op 6m lengtes : geen zichtbare naden
- Elegante afwerking met gelijkliggende einddoppen
- Hoge Krasbestendigheid
- Onderhoudsvriendelijk
- Vochtbestendig & afwasbaar
- Hoge UV-bestendigheid
- Opnieuw recycleerbaar

Materiaal :

Grondstof

De grondstof is vervaardigd op basis van gerecycleerd pvc.
De compounding gebeurt onder het ISO 9001-certificaat.
Op het eind van hun levenscyclus zijn ze bovendien 100% recycleerbaar.

Profielen

De venstertabletten zijn geëxtrudeerde holle profielen in hoogslagvast, niet geplastificeerd PVC. De stevigheid van het profiel wordt gewaarborgd door tussenwanden op regelmatige afstand. De extrusie gebeurt onder certificaat ISO 9001. Om hun onderhoudsvriendelijkheid en hun kras-, vocht- en uv-bestendigheid te garanderen worden de binnenvensterbanken voorzien van een hoogwaardige en robuuste laminaatfolie.

Aan de onderzijde zijn de venstertabletten voorzien van uitsparingen die een degelijke bevestiging in de lijm verzekeren.

Vooraan worden de venstertabletten voorzien van een afgeschuinde facetafwerking om een strakkere en moderne look te verkrijgen

De profielen zijn beschikbaar op lengtes van 6m, waardoor er geen naden zichtbaar zijn, en in twee verschillende breedtes: 200 mm (profiel P 541) of 250 mm (profiel P 542).

De venstertabletten hebben een dikte van +/- 20 mm en een frontaanzicht van 40mm.

De venstertabletten van 250 mm breedte (P 542) zijn aan de achterzijde voorzien van afgeschuinde randen, waardoor ze ook toepasbaar zijn zonder neus – met een nog strakker uitzicht als resultaat (frontaanzicht blijft 20mm).

Veredeling van de profielen

De profielen worden voorzien van een hoogwaardige laminaatfolie onder certificaat ISO 9001. De folies zijn ofwel glad in geval van de natuursteenlook kleuren ofwel voorzien van een textuur met fijne korrel voor de uni kleuren.

Brandeigenschap

Klasse M2/A3

Kleuren

Een natuursteenlook : blauwsteen, blauwsteen licht, carraramarmer
of

Een moderne uni-tint : crèmewit (benaderend RAL 9001), verkeerswit (benaderend RAL 9016), verkeersgrijs (benaderend RAL 7042)

Eindkappen

De eindkappen zijn afkomstig van dezelfde leverancier als de venstertabletten en zijn speciaal voor deze venstertabletten ontworpen.

De eindkappen zijn vlak, volgen de volledige contour van de venstertabletten en hebben een gelijkliggende vormgeving. De eindkappen zijn verkrijgbaar in bijpassende benaderende kleur :

- verkeerswit
- verkeersgrijs
- crème wit
- basalt grijs

De eindkappen zijn voorzien van opstaande ribben. Hierdoor kunnen de eindkappen gelijmd worden aan de venstertabletten.

Uitvoering :

Constructie

- De venstertabletten worden gelijmd / vastzetten met radiatorzadels die op een maximum afstand van 60 cm geplaatst worden.
- Minimaal 10 cm van een warmtebron plaatsen.
- Maximum uitkraging 5 cm.
- De voegen moeten gedicht worden met een siliconekit of een afwerkingsprofiel.
- De zijkanten worden afgewerkt met eindkappen in een passende kleur, gekleurd in de massa. Deze klemmen op de venstertablet en moeten verlijmd worden met PVC lijm of met contactlijm geschikt voor PVC.

Transport en stapelen

De profielen moeten horizontaal gestapeld worden, ondersteund op een maximale tussenafstand van 1 m. De profielen mogen niet buiten worden opgeslagen of in de omgeving van een warmtebron. Transport gebeurt horizontaal.

Onderhoud

Enkel schoonmaken met water en normale, niet schurende huishoudmiddelen. Geen gebruik maken van chloorhoudende middelen, aceton of white spirit. Alle onderhoudsprodukten op basis van javel dienen vermeden te worden. In het geval van twijfel dient steeds de raad van de profielfabrikant ingewonnen te worden.

Toepassing :

Aard van de overeenkomst :

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Meetwijze :

meeteenheid : m
meetcode :

Rolluiken

-Profielen: Het rolluikblad mag in gesloten toestand geen luchtspleten vertonen.

De onderlat is een speciaal profiel voorzien van een PVC inschuifprofiel voor bevestiging van de stoothaken. De onderlat bevat een gleuf waarin een dorpelaansluiting uit rubber geplaatst wordt.

De vergaring van de verschillende rolluiklamellen gebeurt door middel van een haaksysteem dat een scharnier vormt.

De zijgeleiders bestaan uit PVC-profielen voorzien van borstelstrips.

-Materiaal:De rolluiken zijn opgebouwd uit geëxtrudeerde holle profielen in hoogslagvast niet geplastificeerd PVC.

De compounding gebeurt onder certificaat ISO 9001.

-Eigenschappen van de profielen:

Hoogte +/- 60 mm

Dikte +/- 14,5 mm

Minimum trekweerstand 10 kg/m²

Dubbelwandig met 3 tussenbenen

Gebogen van vorm

-Kleuren: Verkeerswit RAL 9016. De grondstof is begunstigde van een technische goedkeuring.

Uitvoering :Uit te voeren volgens de voorschriften van de technische voorlichting 143 'Rolluiken voor woningen' van het WTCB.

-Constructie: De aannemer zal ter plaatse de juiste maat van het rolluik opmeten, aangepast aan de diepte van de geleiders. Over een hoogte van 12 profielen worden in de latten ovale openingen voorzien om sterk zonlicht te doseren. De rolluiklamellen dienen versterkt te worden met gegalvaniseerde stalen profielen, volgens de voorschriften van de profiellieferancier. De zijdelingse speling in de zijgeleiders wordt door de fabrikant bepaald.

Rolluikkasten

Zie ook Deceuninck PROTEX